

HI 221x

vodou ředitelná impregnace s obsahem vosku na jehličnany

Použití	: tvarově nestálé výrobky v exteriéru, trámy, ploty, podhledy, altány
Ředidlo	: výrobek je naředitelný k použití, je-li nutné ředit, použijte transparentní impregnaci HI 2210
Nanášení	: štětec, máčení

Odstíny	: HI 2210 transparentní	HI 2214 mahagon
	HI 2211 světlý ořech	HI 2217 modřín
	HI 2212 ořech	HI 2216 červená
	HI 2213 tmavý ořech	

Sušina	: 23 %
Viskozita (DIN2, 20°C)	: 75 ± 5s
Počet vrstev	: 1 - 2
Spotřeba	: 15 - 20m ² /L v jedné vrstvě a v závislosti na podkladu
Doba schnutí (20 °C, 100g/m ²)	: 1 h na dotek 2 - 4 h další vrstva
Doba skladovatelnosti	: 1 rok

Všeobecný popis

HI 221x je ochranná vodou ředitelná impregnace na dřevo s voskovým efektem pro venkovní použití na jehličnaté dřeviny. Proniká hluboko do dřeva, dodává dřevu barevný odstín a na povrchu vytvoří tenkou voskovou vrstvu, která odpuzuje vodu. Nátěr obsahuje látky proti napadení dřeva plísněmi a dřevokazným hmyzem. UV stabilní pigmenty zajišťují dlouhou barevnou stálost ošetřeného povrchu.

Doporučená relativní vlhkost podkladu 10-14%, před první vrstvou nutné brousit papírem zrnitosti P120 pro zvýšení přilnavosti a správného barvy odstínu. Pokud doba schnutí mezi vrstvami přesáhne 4h, podklad nutné lehce obrousit papírem P280-320.

V případě potřeby navýšení lakové vrstvy, možno přetřít jednou vrchním lakem HI2310/00.

V závislosti na umístění výrobku a míře opotřebení doporučená obnova nátěru přetřením za 2-3 roky, podklad předem obrousit papírem zrnitosti P220-240.

Schnutí

Schnutí vodou ředitelných laků musí probíhat při teplotách ne nižších než 15°C a relativní vlhkosti vzduchu nepřesahující 85%. Mimo tyto podmínky dochází ke zpomalování schnutí.

Neaplikujte produkt za vlhkého (např. mlha) nebo studeného počasí (méně než 5-10°C)

Poznámka

Není vhodné použít na dub!

Důkladně promíchat od dna případný sediment.

Skladovat při teplotách 5 - 35°C. Nesmí zmrznout!

Používat ochranné prostředky.

Nevylévat zbytky do kanalizace.

Zbytky nátěru a znečištěné pomůcky zlikvidovat dle platného zákona.

COLORA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA

Stavební 1056 | 500 03 Hradec Králové
IČO: 60 91 44 08 | DIČ: CZ 60 91 44
Telefon: 495 540 310 | GSM: 724 242 919
E-mail: colora@sayerlack.cz